

Scheda tecnica

G 1302

VERSIONE: 06/2020

Profilo:

Adesivo flessibile e UV per l'incollaggio di plastica e vetro/metallo, bassa viscosità

Proprietà fisiche

Forma monomerica (fluida)

▪ Base Monomero		Modello Acrilato
▪ Viscosità (20 °C)	mPa·s:	250 – 450
▪ Intervallo di temperatura	°C	-30 / +120
▪ Fluorescente		No
▪ Periodo di validità a 20 °C in contenitori non aperti	Mesi:	12

Proprietà di stagionatura

▪ lunghezza d'onda ottimale	Nm:	325 – 400
▪ Tempo di fissaggio (senza intercapedine, 4 mW/cm ² , 395 nm)	Secondo:	< 4

Forma polimerica (solida)

Resistenza al taglio a trazione (secondo DIN EN 1465)

▪ Policarbonato	N/mm ² :	6 -10
-----------------	---------------------	-------

Resistenza al taglio del blocco (Istruzioni di lavoro CB 014)

▪ Vetro su acciaio	N/mm ² :	7 - 10
▪ Durezza Shore D		65 - 75
▪ Aspetto dopo l'indurimento		Trasparente

I dati citati in questa scheda tecnica, in particolare le raccomandazioni per l'applicazione e l'uso dei prodotti, si basano sulle nostre recenti conoscenze ed esperienze. A causa del fatto di avere così tanti materiali diversi coinvolti e condizioni di applicazioni che sono al di fuori della nostra influenza, consigliamo vivamente di eseguire test sufficienti per garantire che i prodotti DISTRICA siano adatti al processo e alle applicazioni previste. Fatta eccezione per atti intenzionali, è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità basata su tali raccomandazioni o consigli verbali.

DISTRICA srl - Via G. Castiglioni 1, 21052 Busto Arsizio (VA)

- Tel. +393442129148

E-mail: info@districa.it

P. IVA e Codice Fiscale 03016090122